

LABORATÓRIO DE SOLOS

PROJETO: B.G.S. EPECIFICAÇÃO: PROJETO DE NORMA DNIT 2009 - ES
Pavimentação - Sub-base ou base de brita graduada simples - Especificação de Serviço

CARACTERIZAÇÃO DA MISTURA GRANULOMETRIAS DO TRAÇO

% DE CADA MATERIAL

BRITA 3/4"	10
BRITA 1/2"	40
PÓ DE BRITA	50
	0

PENEIRAS		% EM PESO, PASSANDO					TRAÇO	FAIXA "A" DNIT		FAIXA TRAB	
POL	mm	BRITA 3/4"	BRITA 1/2"	PÓ DE BRITA	0	0		MIN	MÁX	MIN	MÁX
2 1/2"	54,000	100,00	100,00	100,00			100	100	100	100,00	100,00
2"	50,800	100,00	100,00	100,00			100	100	100	100,00	100,00
1 1/2"	38,100	100,00	100,00	100,00			100	100	100	100,00	100,00
1"	25,400	100,00	100,00	100,00			100	100	100	100,00	100,00
3/8"	9,500	0,27	31,07	100,00			62	30	65	57,46	67,46
Nº 4	4,760	0,13	0,14	99,62			50	25	55	44,88	54,88
Nº 10	2,000	0,06	0,07	59,60			30	15	40	24,83	34,83
Nº 40	0,420	0,02	0,03	17,29			14	8	20	11,00	17,00
Nº 200	0,074	0,01	0,01	6,55			4	2	8	2,00	6,00

CURVA GRANULOMÉTRICA DO TRAÇO ESTUDADO

